



Technische Daten / Technical data

VinyFix

DEUTSCH	ENGLISH	NORM	
Belagsart	Cover type	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	Surface coating		PUR
Flächengewicht	Weight	EN ISO 23997	4,45 kg/m ²
Klassifizierung	Classification	EN ISO 10874	33/42**
Gesamtdicke	Total thickness	EN ISO 24346	2,5 mm
Nutzschichtdicke	Wear layer thickness	EN ISO 24340	0,4 mm
Lieferform Planken	Delivery form planks	EN ISO 24342	1.228 mm 188 mm
Maßbeständigkeit	Dimension stability	EN ISO 23999	0,02 % quer
Resteindruck	Residual indentation	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	Colour fastness	EN ISO 105-B02	Stufe/Level >6
Brandverhalten	Fire behaviour	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	Slip resistance	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	Slip resistance	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	Footfall sound absorbtion	EN ISO 10140-3	5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	Thermal transmittance	ASTM-C518-17	0,038 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	Chemical resistance	EN ISO 26987	Ja/Yes*
Verschleißgruppe	Wear group	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlloleneignung	Resistance to castor wheels	ISO 4918	Ja/Yes, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	Underfloor heating	EN1264-2	geeignet/ suitable, 28 Sma .
Emission Test nach AgBB-Schema	Emission test according to AgBB scheme		
Verpackungseinheiten	Packaging units		
			ehr emissionsarm/Very low emission
			1 Pk./pack = 16 Planken/planks = 2,208 m ²
			1 Pal./pal. = 32 Pk./pack = 118,080 m ²

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien
Resistant depending on concentration and exposure time, for household chemicals

** Befahrbarkeit ausgenommen
Except navigability


Verlege Technologien / Laying technologies

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden. / The patented DropDown system convince with its simple angle mechanism, in which the planks are quickly, cleanly and easily inserted into each other.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. / Errors and technical modifications excepted.



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich



Beanspruchungsklasse
Normale Beanspruchung
in der Leichtindustrie



Bfl-S1



<0,30



E1
HCHO



Inter Flooring GmbH
Allmendstrasse 10
CH-6362 Stansstad

+41 71 311 60 60
info@inter-flooring.com
www.inter-flooring.com